

SUPER8

MONTANA®

Peinture mate isolante, diluable aux solvants à base de liants longs en huile

Propriétés

Blanc, sans tension, isolant et perméable à la vapeur.

Destination

Intérieur, neuf et rénovation (supports souillés de nicotine, de suie ou de taches d'eau séchée, anciennes peintures, badigeons, chaux, etc.). Applicable sur tout support sec et cohérent (plâtre, béton, mortier, etc.).

Caractéristiques

Classification AFNOR: famille 1, classe 2

COV: 2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) <350 g/l

Viscosité: consistant

Teinte / aspect: blanc

Degré de brillant: mat

Pigment: dioxyde de titane (rutile)

Liant: Le liant du produit *Montana Super8* est formulé à base d'huile végétale. Cette technologie se caractérise par un dégagement d'odeur diminuant avec le temps. Dans les endroits sensibles, le *Montana Top Renov Mat* ou le *Montana Top7* sont à préférer.

Densité: 1,59 (valeur moyenne)

Extrait sec: 78 % (valeur moyenne)

Stabilité au stockage: minimum 12 mois en emballages bien fermés.

Conditionnement: 16l

Séchage

20°C et taux d'humidité relative inf. à 80%.

Hors poussière: +/- 2 heures

Durcissement à cœur: +/- 3 sem.

Une température faible et un taux d'humidité élevé ralentissent le séchage.

Mise en œuvre

Etat du support: sec et cohérent

Matériel d'application: rouleau, pinceau, pistolet (airless).

Application au pistolet (airless): sans dilution préalable pour autant que l'appareil possède un débit supérieur à 3 l/min.

Buse: 0,015" - 0,017"

Pression: 180 - 200 bar

Température minimale d'application: +5°C

Nettoyage des ustensiles: White-spirit.

Dilution

Avec un dilutif désaromatisé.

Teintage

Colorants universels jusqu'à 3% (sous réserve).

Consommation

8-10 m²/l selon la structure et l'absorption du support.

Système de recouvrement

Sur supports normaux ou absorbants:

Recouvrir d'une seconde couche aussitôt après le matage de la première ou une deuxième couche le lendemain.

Sur supports bloqués: deux couches frais dans frais. Travailler grassement et croiser.

Attention

- Ne pas appliquer le *Montana Super8* dans les boulangeries ou autres locaux très humides, dans ce cas utiliser *Montana Top Plus*.
- Les aliments non emballés sont à déplacer avant l'application et durant le séchage.


Consulter la fiche de sécurité sur www.montanacoatings.com



Cette fiche a été élaborée dans le but de vous conseiller. Les indications fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et tirées des expériences. Cependant, elles n'engagent pas notre responsabilité. Veuillez consulter notre fiche de sécurité.

© 2015 - Vernis Claessens SA, CH - 1020 Renens - v08

Distribué par:



MONTANA®

www.montanacoatings.com

